

FICHE TECHNIQUE

Composition	textiles broyés + liant biosourcé
Dimensions (cm) ces dimensions peuvent légèrement varier	20x10
Épaisseur (cm) ces dimensions peuvent légèrement varier	2
Masse volumique (kg/m³)	500
Surface	poreuse
Coloris	9 coloris catalogue ou possibilité de sur mesure (sans colorant ajouté)
Motif	3 motifs possibles: uni, terrazzo et dégradé
Finition	vernis facultatif (fortement recommandé si la zone est sujet aux frottements)
Coefficient d'absorption acoustique (NF EN ISO 11654)	0,45
Conductivité thermique (W/mK) (NF EN 12667 : 2001)	0,085
Classement de réaction au feu (NF P92-501 : 1995)	M2 (possibilité M1)
Émission de composés organiques volatils	étiquetage français A+
Entretien	aspiration douce tous les 3 à 5 mois
Production	fabriqué à Paris

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes. Assurez vous qu'elle est toujours en vigueur. Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document, dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).

Mise à jour 03/2025